

J.L. VICENTIZ, S.L.
SUMINISTROS CERAMICOS

Bº Ugarte, s/n. - Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia)
Tlf. 94-6156599 – 94-6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail: vicentiz@vicentiz.com



Pasta **HR**

Pasta roja de baja temperatura

Fecha de revisión: Marzo-2004

Nº de revisión: 2

DUREZA

< 0.6 Kg/cm²

INDICE DE PLASTICIDAD:

15.5

COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA

$\alpha_{25-300} = 70.05 \cdot 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

$\alpha_{300-500} = 88.10 \cdot 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

$\alpha_{500-650} = 117.07 \cdot 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

PROPIEDADES FÍSICAS EN COCIDO

Contracción lineal seco (110°C) (%)	3.5 ± 0.5
Contracción total (980°C) (%)	5.5 ± 0.5
Absorción de agua (980°C) (%)	15.25 ± 0.5

Residuo (%) > 150 µm

0.05

TEMPERATURA DE COCCION

980 – 1040°C

COORDENADAS CROMÁTICAS

L 56.58

a 20.94

b 24.32

Color rojo