

J.L. VICENTIZ, S.L.
SUMINISTROS CERAMICOS

Bº Ugarte, s/n. - Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia)
Tlf. 94-6156599 – 94-6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail: vicentiz@vicentiz.com



Pasta **SAF**

Porcelana filtroprensada para torno
Porcelana extrusionada para prensa
Fecha de revisión: Enero-2003
Nº de revisión: 2

Dureza :

0.2 – 1.25 Kg/cm² dureza torno – dureza prensa

Contracción lineal en seco:

(110 °C) barra extrusionada: 3 – 6 %

Contracción en cocido:

(1280 °C): 12 – 15 %

Deformación piropiástica:

(barra sin esmaltar), 1280 °C : 15 ± 5 mm.

Temperatura de cocción :

1240 - 1280°C.